


Bitte beachten Sie, dass die digitale Darstellung zu Farbabweichungen führen kann!



Contralux

Also available room high in 300 cm.



 **DELIUS**
WORLD OF TEXTILES SINCE 1722



Contralux 34057 (150 cm)

Contralux 300 34068 (300 cm)

IMO
Res. A471 (XII)

IMO
Res. A652 (16)

D		GB		F	
Breite	ca. 150/300 cm	Width	approx. 150/300 cm	Largeur	env. 150/300 cm
Gewicht	ca. 350 g/m ²	Weight	approx. 350 g/m ²	Poids	env. 350 g/m ²
Rapport	Höhe: – Breite: –	Repeat	length: – width: –	Rapport	hauteur: – largeur: –
Material	100% Polyester FR	Composition	100% Polyester FR	Composition	100% Polyester FR
Schwerentflammbarkeit	DIN 4102/B1, M1, DIN EN 1021 Teil 1+2, BS 5867 Typ B, BS 5852 Crib 5, IMO Res. A471 (XII), IMO Res. A652 (16), EN 13773, C1	Flame resistance	DIN 4102/B1, M1, DIN EN 1021 part 1+2, BS 5867 Type B, BS 5852 Crib 5, IMO Res. A471 (XII), IMO Res. A652 (16), EN 13773, C1	Non Feu	DIN 4102/B1, M1, DIN EN 1021 partie 1+2, BS 5867 Type B, BS 5852 Crib 5, IMO Res. A471 (XII), IMO Res. A652 (16), EN 13773, C1
Lichtechtheit DIN EN ISO 105-B02	Note: 5-6	Light fastness DIN EN ISO 105-B02	note: 5-6	Solidité à la lumière DIN EN ISO 105-B02	note: 5-6
Waschechtheit bei 40°C DIN EN ISO 105-C10	Note: 4-5	Wash fastness 40°C DIN EN ISO 105-C10	note: 4-5	Solidité au lavage 40°C DIN EN ISO 105-C10	note: 4-5
Maßänderung Waschen 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Kette: ca. ± 1,0% Schuss: ca. ± 1,0%	Fabric relaxing washing 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	warp: approx. ± 1,0% weft: approx. ± 1,0%	Variation dimensionnelle lavage 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	chaîne: env. ± 1,0% trame: env. ± 1,0%
Maßänderung chem. Reinigen DIN EN ISO 3175-1	Kette: ca. ± 1,0% Schuss: ca. ± 1,0%	Fabric relaxing dry clean DIN EN ISO 3175-1	warp: approx. ± 1,0% weft: approx. ± 1,0%	Variation dimensionnelle nettoyage à sec DIN EN ISO 3175-1	chaîne: env. ± 1,0% trame: env. ± 1,0%
Reibechtheit DIN EN ISO 105-X12	trocken: Note 4-5 nass: Note 4-5	Rubbing fastness DIN EN ISO 105-X12	dry: note 4-5 wet: note 4-5	Dégorgement au frottement DIN EN ISO 105-X12	sec: note 4-5 humide: note 4-5
Bewerteter Schall- absorptionsgrad DIN EN ISO 354/ DIN EN ISO 11654	$\alpha_{W} = 0,8$ Schallabsorber- klasse: B	Measured sound absorption coefficient DIN EN ISO 354/ DIN EN ISO 11654	$\alpha_{W} = 0,8$ Sound absorption class: B	Degré d'absorption sonore mesuré DIN EN ISO 354/ DIN EN ISO 11654	$\alpha_{W} = 0,8$ Classe d'absorption sonore: B
Pflege		Care		Entretien	

Die vorstehenden technischen Daten sind allesamt Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der gelieferten Ware beschreiben. Garantien werden nicht abgegeben.

All the above technical data are of average value and merely describe the technical characteristics and chemical composition of the delivered goods. No guarantee is given.

Toutes les données techniques ci-dessus sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique de la marchandise livrée. Aucune garantie n'est donnée.

9/2014